

TYM 2752 Ruban adhésif double face en mousse acrylique transparente

Description du produit

Ruban adhésif en mousse acrylique transparente, hautement résistant à la traction et au cisaillement.

Propiedades

- Conçu pour être appliqué sur une grande variété de surfaces
- Excellente résistance à l'humidité et à l'eau
- Absorbe les chocs et les vibrations tout en assurant une fixation sûre
- Sa flexibilité compense les effets de dilatation des matériaux
- Convient aux applications extérieures – bonne résistance aux rayons UV
- Très haute résistance aux plastifiants
- L'épaisseur de l'adhésif compense les irrégularités des surfaces

Caractéristiques techniques

Support:	Mousse acrylique à cellules fermées
Adhésif:	Acrylique
Épaisseur (hors protecteur):	0,5 mm
Force adhésive:	51,45 N / 25 mm (test de pelage à 180°)
Temperature:	de -30°C à +150°C (jusqu'à 200°C sur de courtes durées)
Densité:	850 kg/m ³
Protecteur:	Film polyéthylène ou papier

Homologation: Produit certifié UL

Couleur disponible: Transparent.

Applications principales

- Collages permanents
- Fixations hautes performances
- Montage de pièces en plastique ABS dans l'industrie automobile
- Fixation de moulures et emblèmes sur carrosserie
- Montage et fixation de miroirs
- Étanchéité contre les courants d'air ou la poussière
- Pose de vitrages et double vitrage
- Amortissement des vibrations – fixation de panneaux en véhicules
- Fixation de circuits imprimés
- Assemblage de composants électroniques (batteries, etc.)
- Fixation d'écrans LCD
- Absorption des chocs pour protéger les connexions électroniques
- Fixation de composants dans téléphones portables et équipements de télécommunication
- Séparation de métaux pour éviter la corrosion galvanique
- Assemblage de panneaux dans le bâtiment
- Fixation de panneaux publicitaires ou signalétiques
- Fixation et étanchéité de plaques plastiques dans les serres
- Collage de profils de fenêtres
- Fixation de polycarbonates sur verre
- Industrie du mobilier métallique

Informations sur l'application

Pour garantir une adhérence optimale, il est recommandé d'exercer une pression sur le ruban lors de l'application. Évitez de soumettre la bande à des charges importantes immédiatement après la pose.

L'adhésion finale est atteinte après 72 heures:(50 % d'adhérence après 20 minutes, 90 % après 24 heures).

Les rubans adhésifs sont utilisés pour résoudre différents problèmes dans de nombreux domaines d'application. Chaque produit a été développé pour un secteur d'application déterminé. Néanmoins, l'expérience montre que, même dans des applications similaires, les exigences peuvent varier d'un cas à l'autre. C'est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des essais afin de vérifier si le produit à utiliser est adapté à votre application. Pour cela, vous pouvez compter sur les conseils de notre service technique. Toutes les recommandations que nous formulons sont basées sur les connaissances acquises par notre propre expérience, mais elles sont données sans engagement.